

ACOTOP FORTE SYSTEM

MERKBLATT



Mörtel-Haftbrücke für Feinsteinzeugbeläge im Aussenbereich für die gebundene Bauweise



ACOTOP FORTE SYSTEM ist eine Mörtel-Haftbrücke auf der Basis von naturreinem Quarzsand, Spezialzement, Kunststoff und Zuschlagstoffen, angemischt mit einer hochwertigen modifizierten Acryldispersion

ANWENDUNG

ACOFORTE wird zum Anmischen von **ACOTOP WEISS** für das **ACOTOP FORTE SYSTEM** verwendet.

Das **ACOTOP FORTE SYSTEM** ist eine Haftschlämme für dichte Belagsmaterialien wie Feinsteinzeug (hochdichte keramische Platten) für die gebundene Verlegung im Aussenbereich.

VERARBEITUNG

ACOTOP WEISS wird mit der Flüssigkomponente **ACOFORTE** von Hand oder mit geeignetem Rührwerk knollenfrei angemischt. Die Zugabe von **ACOFORTE** wird auf die gewünschte Konsistenz abgestimmt. Es darf kein Wasser zugegeben werden. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten wird das Material nochmals durchgemischt und vollflächig deckend aufgetragen. Die Feinsteinzeugplatte wird frisch in frisch in die Bettung verlegt. Angesteiftes Material kann im Mischeimer nochmals durchgemischt werden, es darf aber keine Flüssigkeit mehr zugegeben werden.

BESONDERE HINWEISE

ACOTOP FORTE SYSTEM besteht aus einer Pulver- und einer Flüssigkomponente. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden. Bei Lufttemperaturen unter + 5°C müssen die Arbeiten eingestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN – frostbeständig
– hohe Haftzugfestigkeit mit Feinsteinzeug

KENNDATEN

Pulverkomponente:	ACOTOP WEISS
Körnung	0–2.0 mm
Sackgewicht	25 kg
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg
Lagerdauer	6 Monate trocken
Verbrauch	ca. 2.5 bis 3.5 kg/m ²
Schichtdicke	ca. 2.0 bis 5.0 mm
Mischung für 25-kg-Sack	ca. 4.5 bis 5.0 Kilo
Verarbeitbarkeit	ca. 45 Minuten

Flüssigkomponente:	ACOFORTE
Gebinde	5 und 27 kg
Paletten (24 x 27 kg)	648 kg
Lagerdauer	12 Monate

Lieferform:	1 Charge	Ab 6 Chargen
	1 Sack à 25 kg ACOTOP WEISS	6 Säcke à 25 kg ACOTOP WEISS
	1 Gebinde à 4.5 kg ACOFORTE	1 Gebinde à 27 kg ACOFORTE