

ACOTOP MB

MERKBLATT



Mittelbett-Kleber für hohe Belastungen und verfärbungsempfindliche Steine

ACOTOP MB ist ein Mittelbett-Kleber auf der Basis von naturreinem Quarzsand, Spezialzement, Kunststoff und Zuschlagstoffen.

ANWENDUNG

ACOTOP MB ist ein Mittelbett-Kleber für Natursteinplatten, Betonsteine und Feinsteinzeugplatten für den Aussenbereich.

VERARBEITUNG

ACOTOP MB wird mit sauberem Wasser ohne Beigabe von Zusätzen von Hand oder mit der Maschine knollenfrei angemischt. Die Wasserzugabe wird auf die gewünschte Konsistenz zum Auftragen des Mittelbett-Klebers abgestimmt. **ACOTOP MB** muss vollflächig deckend verwendet werden. Der Werkstein wird im Buttering Floating Verfahren mit **ACOTOP MB** verlegt.

Bei der Verlegung von Feinsteinzeug ist das **ACOTOP FORTE SYSTEM** anzuwenden. Hierbei wird **ACOTOP MB** mit **ACOFORTE** angemischt.

Der **ACOTOP MB** eignet sich auch für die direkte Verlegung im Mittelbettverfahren auf die **SWISSDRAIN** Entwässerungsmatte.

BESONDERE HINWEISE

Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden. Bei Lufttemperaturen unter + 5°C müssen die Arbeiten eingestellt werden.

Die direkte Verlegung mit **ACOTOP MB** auf die **SWISSDRAIN** Entwässerungsmatten ist nur in Gehbereichen der Verkehrslastklasse ZP zulässig.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- frostbeständig
- sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden
- hydrophob
- vermindert Verfärbungen
- schnell abbindend
- tausalzbeständig
- optimale Verarbeitung dank Geschmeidigkeit
- formstabiles Kleberbett

KENNDATEN

Körnung	0–2.0 mm	
Sackgewicht	25 kg	
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg	
Lagerdauer	6 Monate trocken	
Verbrauch	bei 5 mm	ca. 8.0 kg/m ²
	bei 10 mm	ca. 16.0 kg/m ²
	bei 20 mm	ca. 32.0 kg/m ²
Ergiebigkeit bei 25 kg	bei 5 mm	ca. 3.15 m ²
	bei 10 mm	ca. 1.55 m ²
	bei 20 mm	ca. 0.80 m ²
Schichtdicke	von 5 bis 30 mm	
Mischung für 25-kg-Sack	4.5 bis 4.8 lt.	
Verarbeitbarkeit	ca. 45 Minuten	

ZUSATZPRODUKTE

ACOTOP MB kann mit diesen Produkten gemischt werden.

