



Flüssigzusatz zu ACOMUR für eine erhöhte Haftzugfestigkeit an gesägten Natursteinkanten

SAMCO SAN ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einer speziellen Haftemulsion. **SAMCO SAN** wird mit dem Mauermörtel **ACOMUR** gemischt.

ANWENDUNG

SAMCO SAN ist ein spezieller Flüssigzusatz für eine erhöhte Haftzugfestigkeit an gesägten oder leicht aufgerauten Natursteinkanten. Kann bei Mauer- und Pflastersteinen, bei Plattenbelägen und Treppenverkleidungen aus Naturstein angewendet werden.

VERARBEITUNG

SAMCO SAN wird mit **ACOMUR** ohne Beigabe von Wasser oder anderen Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt. Die Zugabe von **SAMCO SAN** wird auf die gewünschte Konsistenz zum Mauern oder Verfugen abgestimmt. Wird mit einem empfohlenen Flüssigzusatzmittel gemischt darf zusätzlich kein Wasser mehr hinzugegeben werden. Die Mörtelverarbeitung erfolgt gemäss aktuellem Stand der Technik und nach den geltenden Regeln der Baukunst.

BESONDERE HINWEISE

Bei Frostgefahr müssen die Vergussarbeiten eingestellt werden. Frisch vergossene Flächen sind vor Frosteinwirkung zu schützen.

Die Gebinde dürfen nicht unter +5° gelagert und transportiert werden.

TECHNISCHE DATEN ACOMUR

Sackgewicht	25 kg
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg
Lagerdauer	6 Monate trocken
Haftzugfestigkeiten (28 Tage) mit Wasser nach SN EN 1542	2.7 MPa
Haftzugfestigkeiten (28 Tage) mit SAMCO SAN nach SN EN 1542	2.9 MPa
Haftzugfestigkeiten (28 Tage) mit RS SAN nach SN EN 1542	2.9 MPa
Frostausatzbeständigkeit nach BE II FT, SN 640 464	hoch